

TECHNICAL DATA

EMT 16 ネジナシカップリング 材料証明

提出書類管理 No. 37,645

検査証明書

ページ 1

需要家 佐藤鋼管

販



販売: エヌケーケー鋼管株式会社

証明書番号 K220585

注文者 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

販

本社: 〒210-0864 川崎市川崎区池上町2番1号

日付

品名規格 JIS G3444 STK400

契約番号 A076623

行番	製造番号	寸法 (mm)	本数	質量(kg)	外寸法	非破壊検査	めっき試験	めっき付着量 (g/m ²)	水圧試験 (MPa)								
01	A81992	27.2 X 2.3 X 5,500	338	2,623	良												
** 合計 **			338	2,623													
行番	鋼番	化学成分 (%)								引張試験							
		C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Cu ×100	Ni ×100	Cr ×100	Mo ×100	試験片	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	へん平	曲げ	押入試験
		規格値	上限	25		40	40										
01	11784	9 1	34	13	7					11	438	461	34	良			

(注) 鋼管の#はテュック分析値。水圧試験および引張試験のPはPSI。引張試験マークのTSは母材部縦方向試験片。LSは母材部縦方向試験片。TWは母材部縦方向試験片。LWは母材部縦方向試験片。

上記注文品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明いたします。



鋼管建材株式会社品質保証室

千葉県市原市姉崎海岸7番地1
TEL 0436-62-8111



製造元 鋼管建材 株式会社
品名、規格 JIS G3444 STK400

加工製品名 EMT 16

管理フィルム No. G047-20021211-L123

JOINT 株式会社ジョイント工業

品質保証課

