

TECHNICAL DATA 仕様書・承認図・試験報告書・保証書

提出書類管理 No. 38,909

JMF-A

SIZE	16	22	28	36	42	54	70	82
φ mm	16.0	22.7	28.9	36.8	42.5	47.4	58.4	70.0
φ mm	10.0	12.5	15.8	20.2	25.4	28.2	44.8	51.0
φ mm	21	28	32	38	42	50	65	75
L	20m	20m	20m	20m	20m	25m	25m	25m
weight	0.19	0.26	0.28	0.47	0.55	0.79	1.10	1.50

Standard
 1 Material : Galvanized slat Steel
 2 Surface treatment : PVC Oil resistant Black

Interlocked Design
 Rated for temperature ranges.
 -5° F to +140° F (-20°C to + 60°C)

Special
 1 Material : Stainless Slat Steel

FILE NAME	B207-20020511 Auto CAD
DRAWN	JMF-A Standard type
CHECK	joint kogyo T.okano
APPD	
ISSUED	

検査証明書

品名: フレキシブルチューブコア

製造元: 淀川製鋼所

検査項目	検査結果	検査方法	検査場所	検査日	検査者
寸法	合格	目視	検査室	2023.10.10	田端
材質	合格	目視	検査室	2023.10.10	田端
表面処理	合格	目視	検査室	2023.10.10	田端
強度	合格	引張試験	検査室	2023.10.10	田端
圧縮	合格	圧縮試験	検査室	2023.10.10	田端

淀川製鋼所 検査部

フレキシブルチューブコア

製品名 亜鉛引鉄板
 製造元 淀川製鋼所 市川工場
 規格 GIH
 寸法 サイズ 16: 0.25t×276W
 鋼種 STEEL

軟質塩化ビニールコンバンド
 品種 OR-2766GF
 色 黒
 種類 耐油性、艶けし
 使用範囲 -20~+60°C
 製造元 長野三洋化成 ㈱

検査報告書

品名: 軟質塩化ビニールコンバンド

品種: OR-2766GF

色: 黒

種類: 耐油性、艶けし

使用範囲: -20~+60°C

製造元: 長野三洋化成 ㈱

項目	内容	結果	備考
寸法	幅: 276mm	合格	
重量	約 0.25t	合格	
強度	引張試験	合格	
圧縮	圧縮試験	合格	
耐油性	油漬試験	合格	
艶けし	艶けし試験	合格	

引張荷重

フレキとコネクター(JBG-JMF-JUG) L300mm
 セットして管軸方向に1分間引張荷重を加える

横圧荷重

試料300mmの長さに切り取り、平鋼上に直線
 に置き3mm/minの速さで100×100mm平鋼で
 圧縮荷重を加えての最大荷重。

納入サイズ

サイズ	16	22	28	36	42	54	70	82
納入数量								
引張荷重	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660
圧縮荷重	4371	4145	3940	2773	2695	2626	2489	1519

数値の前の(+)は数値以上 資料は参考値です、保証値ではございません
 JIS規定荷重値(N)

引張破壊テストサンプル



横圧縮荷重テストサンプル



管理ファイル No. H008-20030214-L123

JOINT 株式会社 ジョイント工業

品質保証課

