(6)

TECHNICAL DATA

フレキシブルチューブ コア
亜鉛引鉄板 材料分析

提出書類管理 No. 37,603

使用品名
JPF
JVF
JMF
JBF
JKF

検 査 証 明 書

品 名：GI HOOP　　日付No.：4010077　　日付：

寸 法：AC 0.250X 276

需要家：　　ロット番号 表示記号：183 G

販売社：K.K. サトシマ トウヨウシン　　色 名：

契約No.：5310584003D

規 格：GIH

製品 No	コイルNo	製鋼 No	化学成分(%) C	Si	Mn	P	S	ロット引張強さ 1点平均	1点最小	曲げ性	降伏点	引張強さ	伸び %	硬さ Hv	HRB	曲げ試験 耐久性	曲げ角度	コイル重量T
1	14043	KA8430	5	1	30	14	5	135		GOOD								2 3.114
2	14043	KA8430	5	1	30	14	5	135		GOOD								2 2.760
																	TOTAL	4 5.874

上記鋼板は指定の規格に合格していることを証明します

製造者名 淀川製鋼所 市川工場　　検査係

製品名 亜鉛引鉄板
製造元 ㈱淀川製鋼所 市川工場
商 社 ㈱佐渡島 東京支店
規 格 GIH
寸 法 0.25t × 276w
鋼 種 STEEL

化学成分 (%)

C	Si	Mu	P	S
0.05	0.01	0.30	0.014	0.007

管理フイルム No. G005-20021211-L123

JOINT 株式会社ジョイント工業
品質保証課